

LINITOP®

LINITOP CLASSIC

Decoratieve beschermende beits



Hout verdient voorzorg

Beschrijving	Transparante decoratieve beschermende 'High solid' beits voor maatvast hout in binnen- en buitentoepassingen
Classificatie	Familie 1 - Klasse 4a (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> 'High solid' (hoog vastestofgehalte): dubbele bescherming per laag die een extra lange duurzaamheid garandeert Thixotrope formule: gelvormig product waardoor het beter op de borstel blijft zitten. Uitstekende verwerkbaarheid, druipvrij en perfecte vloei Transparant: verfraait het hout en behoudt de natuurlijke uitstraling ervan Extra soepele film, beperkt het risico op afschilferen. Bevat speciale anti-uv-pigmenten die voor een optimale bescherming zorgen Zeer goed bestand tegen weersinvloeden
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none"> Verticale oppervlakken binnen- en buitenshuis Decoratieve bescherming voor houten deuren, lijstwerk, balken, lambrisering... <p>Behalve red cedar en houtsoorten die kleurende inhoudsstoffen bevatten (bv. iroko...). Niet gebruiken op harsrijke houtsoorten.</p>
Technische kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> Samenstelling: Alkydharsen, urethaanharsen Densiteit (bij +20°C): 0,954 ± 0,05 Vlampunt: > 60°C Viscositeit: Thixotroop (zie hierboven) Vastestofgehalte: 60 % ± 2 VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS Verpakkingen: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 5 l en 10 l Houdbaarheid: Minstens 2 jaar in ongeopende originele verpakking Opslag: Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen Uitzicht in de pot: Thixotrope vloeistof (zie hierboven in "Eigenschappen") Uitzicht droog product: Zijdeglanzend/mat Kleuren:  Gereedschap: Verfborstel, rol of spuit Verdunning: Gebruiksklaar Reiniging gereedschap: White spirit Verwerkingsvoorschriften: De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10°C of hoger dan +30°C. Relatieve vochtigheid: 50 % Rendement: 12-16 m²/l. Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid) <ul style="list-style-type: none"> - Stofdroog: 5 u - Overschilderbaar: 24 u Veiligheid: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving

*Kleurloos en wit mogen in buitentoepassingen niet als eindlaag worden gebruikt omdat ze het hout onvoldoende tegen uv-stralen beschermen. Altijd afwerken met twee gekleurde lagen.

Hout vereffent voortaan

Vorbereitung van de ondergrond

- Toepasbaar op hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1). De persoon die het product aanbrengt, is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond.
- Het hout moet droog, grondig schoon, gezond en voorbereid zijn (indien nodig ontvetten, schuren en ontstoffen) en mag niet bevoren of met rijm bedekt zijn.

Nieuw hout:

- Schuren (korrel 120) om ervoor te zorgen dat de poriën zich zo goed mogelijk openen.
- Toepassing op gebeitst hout is mogelijk op voorwaarde dat de bestaande beitslaag in goede staat is. De ondergrond moet evenwel over de volledige oppervlakte worden geschuurd (korrel 220).

Hout met bestaande beitslagen in slechte staat:

- De ondergrond over de volledige oppervlakte kaal maken door middel van schuren of strippen.

NB: Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken.

Verwerkingsadvies

- Gebruiksklaar. Voor gebruik goed omroeren.
- Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10°C of meer dan +30°C bedraagt. Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50% bedragen.
- De geldende normen en technische voorschriften (DTU) in acht nemen.

- Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
- Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 15% bedragen.

NB: Kleurloos en wit mogen in buitentoepassingen niet als eindlaag worden gebruikt omdat ze het hout onvoldoende tegen uv-stralen beschermen. Altijd afwerken met twee gekleurde lagen.

Gebruiksaanwijzing

Volgens de staat van de ondergrond:

Nieuw hout of door middel van strippen of schuren kaal gemaakt hout:

- Een laag LINITOP PRIM & FINISH** aanbrengen.
- Volledig laten drogen en afwerken met twee lagen LINITOP CLASSIC*.

Grijs geworden hout:

- Ontgrijzen met WOOD CLEANER**.
- Indien nodig schuren (korrel 120).
- Op het droge en schoongemaakte hout een laag LINITOP PRIM & FINISH** aanbrengen, gevolgd door twee lagen LINITOP CLASSIC*.

Zwart geworden met olie behandeld hout:

- Olielagen verwijderen met het systeem WOOD OIL CLEANER** + WOOD CLEANER**.

- Indien nodig schuren (korrel 120).

- Op het droge en schoongemaakte hout een laag LINITOP PRIM & FINISH** aanbrengen, gevolgd door twee lagen LINITOP CLASSIC*.

Te strippen hout: contacteer ons.

Binnen, voor alle houtsoorten:

- Zachthout (naaldhout):
 - Eén tot twee lagen LINITOP CLASSIC aanbrengen.
 - Hardhout:
 - Twee tot drie lagen LINITOP CLASSIC aanbrengen.
- Bij sterk absorberend hout of afhankelijk van het gewenste resultaat kan nog een extra laag nodig zijn.

Professioneel advies

- LINITOP CLASSIC altijd in de richting van de houtnerf aanbrengen.
- Op nieuw (of kaal gemaakt) niet duurzaam hout waarop geen houtbehandelingsproduct werd aangebracht, verdient het aanbeveling om eerst een behandeling tegen insecten, schimmels en blauwrot aan te brengen. Contacteer ons.
- Altijd voldoende product aanbrengen in kieren en op de kopse kanten.
- Bij verwerking met spuit, altijd nastrijken met een borstel om mogelijke druijsporen te voorkomen en het product beter in het hout te laten dringen.

Onderhoud

Gebruikelijke renovatie:

- Een of twee lagen LINITOP CLASSIC* aanbrengen afhankelijk van de staat waarin het hout zich bevindt. Eerst het oppervlak afborstelen of licht opschuren.

Laattijdige renovatie op een sterk beschadigde ondergrond:

- Het hout eerst kaalschuren of strippen. Dan een laag LINITOP PRIM & FINISH** aanbrengen gevolgd door twee lagen LINITOP CLASSIC*.

NB: Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken.

* Kleurloos en wit mogen in buitentoepassingen niet als eindlaag worden gebruikt omdat ze het hout onvoldoende tegen uv-stralen beschermen. Altijd afwerken met twee gekleurde lagen.

** Zelfde fabrikant

Voor (technisch) advies kunt u altijd onze specialisten raadplegen.

T. +32 (0)10 420 090

 0800-95 549

www.linitop.com

T. +31 (0)416-34 79 58

info@owachem.nl

www.owachem.nl

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve
België

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

 0800 95 549

OWACHEM B.V.
Zinkerweg 9-A
5145 NL Waalwijk
Nederland
T. +31 (0)416-34 79 58
F. +31 (0)416-34 80 92
info@owachem.nl
www.owachem.nl

Durieu S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com