

LINITOP®

VERNIS

Slijtvaste krasbestendige polyurethaanvernis



BINNEN



MAT



ZIJDEGLANS



HOOGGLANS

Hout verdient voorzand

Beschrijving	Kleurloze decoratieve beschermende vernis voor alle hout binnenshuis, verrijkt met PU-harsen voor een hogere slijtvastheid en een hogere waterbestendigheid
Classificatie	Familie 1 - Klasse 4a (volgens classificaties NBT 22-003 en NFT 36-005)
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Decoratieve afwerking die het hout waterafstotend maakt en het een mooie uitstraling geeft. Beschermt het hout tegen vlekken en vuilaanslag • Slijtvast, krasvast en waterbestendig • Garandeert een optimale bescherming van de ondergrond • Zeer vlot en moeiteloos aan te brengen. Zeer mooie vloei (strakke film) en fraaie afwerking dankzij hoge vulkracht • Kan worden aangebracht op oude vernislagen die gereinigd, goed hechtend en ontglaasd zijn • Vormt geen blazen, schilfert niet af. Afwasbaar • Bestaat in mat, zijdeglans en hoogglans • Kleurloos. Behoudt de natuurlijke houtkleur
Toepassingen	<p>Voor hout binnenshuis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor een decoratieve bescherming van lijstwerk, gebinten, lambriering, meubels, deuren, tafelbladen, keukens, trapleuningen... • Nieuw of eerder gevernist hout, behalve houtsoorten die kleurende inhoudsstoffen bevatten (bv. iroko...)
Technische kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Samenstelling: Gemodificeerde alkyd-polyurethaanharsen • Densiteit (bij +20°C): 0,950 ± 0,05 • Vlampunt: > 60°C • Viscositeit: Dikvloeibare vloeistof • Vastestofgehalte: 58% ± 3 • VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS • Verpakkingen: 0,25 l - 0,75 l en 2,5 l • Houdbaarheid: Minstens 2 jaar in afgesloten originele verpakking • Opslag: Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen • Uitzicht in de pot: Amberkleurige vloeistof • Uitzicht droog product: Mat, zijdeglanzend en hoogglanzend • Kleuren: Kleurloos • Gereedschap: Borstel, kortharige mohairrol en spuit • Verdunning: Gebruiksklaar • Reiniging gereedschap: White spirit • Verwerkingsvoorschriften: Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10°C of meer dan +25°C bedraagt • Rendement: ± 18 m²/l • Droogtijd: (gegevens bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid) Stofdroog: 5 u Overschilderbaar: 24 u • Veiligheid: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving

Hout verolent voorvan

Vorbereiding van de ondergrond

- Toepasbaar op hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de behandelingen en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen en technische voorschriften (DTU 59.1).
- De persoon die het product aanbrengt, is verantwoordelijk voor de kennis en de voorbereiding van de ondergrond.
- Het hout moet droog, grondig schoon, gezond en voorbereid zijn (indien nodig ontvetten, schuren en ontstoffen) en mag niet bevroren of met rijm bedekt zijn.

Nieuw hout:

- Schuren (korrel 180) om ervoor te zorgen dat de poriën zich zo goed mogelijk openen.

Op bestaande beitslagen:

- Toepassing is mogelijk op voorwaarde dat de bestaande beitslaag in goede staat is. De ondergrond moet evenwel over de volledige oppervlakte worden geschuurd (korrel 280).

Bestaande vernis in goede staat:

- Alle eventueel loszittende delen verwijderen en het volledige oppervlak ontglanzen om voor een betere hechting te zorgen.

Bestaande vernis in slechte staat (gebarsten, afgeschilferd...)

- De ondergrond kaal maken door middel van schuren of strippen over de volledige oppervlakte.

NB: Na het schuren/ontkorrelen steeds de ondergrond zorgvuldig stofvrij maken.

Verwerkingsadvies

- Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
- Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan +10°C of meer dan +25°C bedraagt. Bij een relatieve vochtigheid van 50% droogt het product optimaal. De geldende normen en technische voorschriften (DTU) in acht nemen.
- Het vochtgehalte van het hout mag maximaal 12% bedragen.
- Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.
- Zorgen voor voldoende ventilatie.
- Afhankelijk van de ondergrond, de vermelde aanwijzingen volgen.

Gebruiksaanwijzing

Volgens de staat van de ondergrond:

Nieuw of kaal gemaakt hout:

- Schuren (korrel 180) om ervoor te zorgen dat de poriën zich zo goed mogelijk openen. Twee lagen VERNIS aanbrengen.
- Tussen de lagen 24 uur wachten.
- Een mooi verzorgde afwerking wordt bereikt door tussen de lagen licht met de hand te schuren (korrel 280). Steeds ontstoffen.
- Op sterk absorberend hout drie lagen aanbrengen.

Bestaande vernis:

- Zie paragraaf « Vorbereiding van de ondergrond » en vervolgens twee lagen LINITOP VERNIS aanbrengen.

Te strippen hout:

Contacteer ons.

NB: Na elke schuurbeurt steeds zeer zorgvuldig ontstoffen.

Professioneel advies

- Bij voorkeur een kortharige mohairrol gebruiken.
- Om kleine oneffenheden in het oppervlak weg te werken:
 - Een verdunde laag VERNIS aanbrengen. Laten drogen.
 - Een laag BOUCHE-PORES* aanbrengen. Laten uitharden en dan licht schuren. Ontstoffen.
 - Afwerken met een laag VERNIS. De behandeling eventueel herhalen.
- Linitop VERNIS aanbrengen in de richting van de houtnerf, in kruisende bewegingen en vervolgens gladstrijken.
- Gekleurde ondergrond vóór afwerking:
 - Een laag LINITOP PRIM & FINISH* aanbrengen.
 - Laten drogen. Niet schuren. Afwerken met twee lagen VERNIS. Tussen deze twee lagen wel schuren.
- Voor een optimale afwerking eerst de hoeken van het hout manueel gladschuren. Ontstoffen.
- Voldoende vernis aanbrengen in kieren en op de kopse kanten.
- Bij verwerking met spuit, eventueel nastrijken met een borstel om mogelijke druijsporen te voorkomen en het product beter in het hout te laten dringen.
- Voor de eerste laag de vernis 5 tot 10% met white spirit verdunnen, idem bij verwerking met verfspuit.

Onderhoud

Gebruikelijke renovatie: één of twee lagen LINITOP VERNIS aanbrengen afhankelijk van de staat waarin het hout zich bevindt. Eerst het oppervlak afborstelen of licht opschuren.
Laattijdige renovatie op een sterk beschadigde ondergrond: het hout volledig kaalschuren of strippen en vervolgens 2 lagen LINITOP VERNIS aanbrengen, eventueel 3 lagen bij sterk absorberend hout.

*Zelfde fabrikant

Voor (technisch) advies kunt u altijd onze specialisten raadplegen.

T. +32 (0)10 420 090

☎ 0800-95 549

www.linitop.com

T. +31 (0)416-34 79 58

info@owachem.nl

www.owachem.nl

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.

LINITOP® is een merk van



Durieu Coatings N.V. / S.A.
 Boucle Odon Godart 8
 1348 Louvain-La-Neuve
 België
 T. +32 (0)10 420 090
 F. +32 (0)10 420 099
 info@durieucoatings.com
 www.durieucoatings.com

☎ 0800 95 549

OWACHEM B.V.
 Zinkerweg 9-A
 5145 NL Waalwijk
 Nederland
 T. +31 (0)416-34 79 58
 F. +31 (0)416-34 80 92
 info@owachem.nl
 www.owachem.nl

Durieu S.A.
 2 bis, rue Charles de Gaulle
 91070 BONDOUFLE - France
 T. +33 (0)1 60 86 48 70
 F. +33 (0)1 60 86 84 84
 info@durieu.com
 www.durieu.com